

## DESCRIÇÃO

O *Proseal* é um selador acrílico puro, com alta resistência aos raios U.V. O seu alto teor de sólidos faz com que a aplicação de apenas duas camadas seja suficiente para selar, condicionar e proteger o piso, oferecendo uma base apropriada para a aplicação dos acabamentos acrílicos e sintéticos.

A principal característica da formulação de *Proseal* é a combinação de monômeros acrílicos que acentuam a dureza do filme. Uma vez aplicado, forma-se um filme impermeabilizante, transparente e consistente que ajuda a prevenir desgaste por abrasão, agindo como uma barreira protegendo e prolongando a vida útil do piso e facilitando sua conservação.

## CARACTERÍSTICAS

- Altos sólidos, com excelente poder de selamento;
- Resistência aos raios U.V.;
- Ótima dureza de filme;
- Auxilia na prevenção do desgaste por abrasão;
- Impermeabiliza diversos tipos de pisos.

## USOS E APLICAÇÕES

- É especialmente indicado para selar pisos frios naturais ou sintéticos, pisos de cimento, Tecnocimento, granilite, marmorite, concreto aparente, pisos vinílicos, pedras, etc.
- Indicado também como componente de sistemas de tratamento de pisos, sendo ideal como camada base para aplicação de ceras e vernizes aquosos ou base solvente.

## DADOS TÉCNICOS

• Cor	Branco leitoso
• Secagem ao Toque (20°C)	1 hora
• Tempo de Cura (Tráfego Leve)	24 horas
• Tempo de Cura Total	7 dias
• Temperatura de Aplicação	10 – 35°C
• Intervalo entre camadas	4 a 6 horas
• Numero de camadas recomendadas	2 a 3 camadas
• Consumo (por camada)	0,12 Kg/m <sup>2</sup>
• Rendimento teórico por quilo (por camada)	8 – 10 m <sup>2</sup>
• Espessura da película seca	25 µm
• Sólidos por peso	17,5%
• Densidade (A+B+C)	1,02 g/cm <sup>3</sup>

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

O passo a passo completo de aplicação do *Proseal* encontra-se no Método de aplicação 007 (MA 007), que deve ser solicitado ao departamento técnico da NS Brazil.

## PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- Os utensílios usados na aplicação de *Proseal* devem ser lavados com água corrente;
- Aplicações não devem ser efetuadas com temperatura inferior a 12°C ou com umidade relativa do ar acima de 80%;
- Depois de aberto o lacre da embalagem fechar muito bem a mesma para próximos usos, para não formar película sobre o produto;
- Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância por 15 minutos. Se ingerido, não provoque vômito e procure um médico imediatamente;
- Não reaproveitar a embalagem vazia do produto;
- Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

## EMBALAGENS

Embalagem 1	Embalagem 2
1 L	5 L

## CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

O *Proseal* deve ser estocado, nas suas embalagens originais, sobre pallets em áreas limpas, secas, ventiladas e ao abrigo do sol. A temperatura da área de estocagem deve estar entre 8°C e 32°C. Evite o calor excessivo e o congelamento do material.

**VALIDADE**

O *Proseal* apresenta a validade de 12 meses após sua data de fabricação.